



MONEL® K-500

Características clave

Resistencia a la corrosión similar a la de Monel 400, pero con una resistencia y dureza superiores.

Posee una baja permeabilidad y no se magnetiza a temperaturas tan bajas como -101°C (-150°F).

Se endurece por envejecimiento.

MONEL® K-500 disponible en:-

Conveniente para las aplicaciones de agua de mar.

IMPORTANTE

Alambre circular Barras o longitudes Alambre plano

Alambre con forma

Cable/Cordón

Fabricaremos el producto según las propiedades mecánicas que usted requiera

ventajas clave para usted, nuestro cliente



de 0,025 a 21 mm (de 0,001 a 0,827 pulg)



Pedido de 3 m a 3 t (de 10 pies a 6.000 lbs)



Entrega: en un plazo de 3 semanas



Alambre según sus especificaciones



Disponible en



Asistencia técnica

°Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals





alloy wire*

MONEL® K-500

Composición química			Especificaciones	Características clave	Aplicaciones típicas
Elemento	Min %	Max %	ASTM B865	Resistencia a la corrosión similar a la de	Ejes de bombas
Ni	63.00	70.00	BS 3075 NA 18 BS 3076 NA 18	Monel 400, pero con una resistencia y dureza superiores.	Sujeciones
Со	-	2.00	ISO 15156-3	Posee una baja permeabilidad y no se	Ejes de hélices navales Herramientas de pozos
Cu	27.00	33.00	(NACE MR 0175) QQ-N-286	magnetiza a temperaturas tan bajas como -101°C (-150°F).	petrolíferos
Fe	-	2.00		Se endurece por envejecimiento.	Instrumentos Muelles
Al	2.30	3.20	Nomenclaturas	Conveniente para las aplicaciones de agua	
С	-	0.25	W.Nr. 2.4375	de mar.	
Si	-	1.00	UNS N05500 AWS 041		
Mn	-	1.50			
Ti	0.35	0.85			
S	-	0.01			

Densidad	8.44 g/cm³	0.305 lb/in ³	
Punto de fusión	1350 ℃	2460 °F	
Coeficiente de expansión	13.7 μm/m °C (20 − 100 °C) 7.6 x 10 ° in/in °F (70 − 212 °F)		
Módulo de rigidez	66 kN/mm²	9573 ksi	
Módulo de elasticidad	179 kN/mm²	25962 ksi	

Tratamiento térmico de piezas terminadas								
Estado en el que se suministra por	Tipo	Temperatura		Tiamana (h)	Enfriamiento			
Alloy Wire		°C	°F	Tiempo (h)	Enmamiento			
Recocido	Endurecimiento por envejecimiento [∆]	580 – 590	1075 – 1095	8 – 10	Aire			
Temple de muelle	Endurecimiento por envejecimiento [△]	530 – 540	985 – 1005	4 – 6	Aire			

 $^{^{\}Delta}El\ tratamiento\ t\'ermico\ de\ Monel\ K-500\ al\ aire\ libre\ puede\ afectar\ negativamente\ a\ sus\ propiedades\ de\ resistencia\ a\ la\ corrosi\'on.$

Propiedades							
Facilia	Resistencia a la tracción aprox.		Temperatura operativa aprox.				
Estado	N/mm²	ksi	°C	°F			
Recocido	650 – 850	94 – 123	-100 to +260	-150 to +500			
Recocido + Envejecido	950 – 1050	138 – 167	-100 to +260	-150 to +500			
Temple de muelle	1000 – 1300	145 – 189	-100 to +260	-150 to +500			
Temple de muelle + Envejecido	1200 – 1500	174 – 218	-100 to +260	-150 to +500			

Los rangos de resistencia a la tracción anteriores son típicos. Si requiere unos valores distintos, solicítenoslos